

OWATROL VEGAFLOOR



Vernice all'acqua per pavimenti in legno

Vegafloor è una vernice poliuretana all'acqua **monocomponente** disponibile in tre finiture

Vegafloor è una vernice **poliuretana all'acqua monocomponente** ad alte prestazioni che offre un'eccellente resistenza sia meccanica e chimica all'abrasione.

Vegafloor è la soluzione perfetta per le zone di alto utilizzo di acqua, come bagni e cucine. Abbellisce e mantiene l'aspetto naturale del legno. Può essere applicato a tutti i tipi di legno compresi gli


esotici, offrendo una duratura protezione per tutti i pavimenti in legno soggetti a normale uso che a traffico intenso.

PROPRIETA' ED UTILIZZI

- Poliuretano acrilico.
- Facile applicazione
- Ottima resistenza meccanica e chimica, anche con i prodotti a base di ammoniaca.
- Incolore – Inodore
- Non ingiallisce nel tempo e non teme la luce.
- Non è scivolosa.
- Disponibile in opaco, satinato o lucido

- Abbellisce e protegge scale, parquet, pavimenti interni nuovi o vetusti ridonando splendore e lucentezza.
- Calpestio normale: camere, saloni ecc...
- Calpestio intenso: corridoi, scale, soggiorni ecc...

COLORI DISPONIBILI



Opaco

Satinato

Lucido

Applicazione di **Vegafloor satinato** sopra un pavimento trattato con Primafloor





Applicazione su un parquet in legno massiccio – **Owatrol Vegafloor** –

Ambiti d'impiego

● Si applica su tutti i tipi di legno generalmente utilizzati per superfici orizzontali come:

calpestio normale: camere, saloni ecc..

calpestio intenso: corridoi, scale, soggiorni ecc...

Caratteristiche tecniche

- Tipo di resina: poliuretano acrilico.
- Tinta: Incolore.
- Finitura: Opaca, Satinata o Lucida.
- Punto d'inflammabilità: > 100°C
- PH: 8.0 ± 0.5.
- Densità a 20°C: 1.04 ± 0.05
- Viscosità (taglio n.4 a 20°C): 25" ± 7 (a seconda dell'opacità).
- Resistenza chimica (ai normali prodotti di pulizia): molto buona anche nei confronti dei prodotti a base ammoniac.
- Classificazione AFNOR (NF T36005): famiglia 1 – Classe 6°/7b2.
- **Confezioni disponibili: 1L, 5L, 10L**
- COV: Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/g): 140 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 50 g/l COV.

Attrezzi per l'applicazione

● Rullo in microfibra sintetica o spalter speciale per vetrificanti. Data la compatibilità tra i prodotti, si potrà utilizzare lo stesso rullo per stendere il fondo incolore o tinto PRIMAFLOOR.

Preparazione della superficie

● Carteggiare con: Grana grossa (24 – 30 – 36) Grana media (40 – 50 – 60) Grana da media a fine (80 – 100 – 120 – 150). Per evitare graffi troppo profondi dovuti alla carteggiatura, usare una smerigliatrice per parquet con carta grana 40 o 50. A seconda del risultato visivo ottenuto, proseguire con una grana piu' fine fino all'80 o 100 salvo i casi in cui si debba trattare un pavimento molto incrostato e non bene appiattito per il quale bisognerà cominciare con una grana piu' grossa < 40. Utilizzare una "orbitale" per i bordi, un raschietto o uno scalpello per gli angoli. Se necessario riempire le fessure < 2 mm con LIANFLOOR e ricominciare a carteggiare con grana 80 o 100 a seconda dell'ultima grana utilizzata. Terminare con l'ultima carteggiatura usando una grana da 120 a 150 a seconda della consistenza e spessore della finitura precedente.

Suggerimenti professionali

● Rispettare la suddetta scala granulometrica. Si raccomanda di utilizzare una sola grana alla volta. Adattare la pressione e la velocità della carteggiatura in funzione della grana utilizzata, della natura del legno piu' o meno tenero e dello spessore della precedente finitura. Una buona preparazione è essenziale per l'aspetto finale della finitura. Rimuovere minuziosamente la polvere con un aspirapolvere tra ogni carteggiatura senza dimenticare la polvere intrappolata nei battiscopa, nei termosifoni, nelle cornici delle vetrate o dietro ai tubi. **Parquet precedentemente trattati con olio o lucidati:** in primis preferire una sverniciatura a secco con CKDP 90 seguito da sgrassatura e carteggiatura (consultateci al riguardo).

In ogni caso fare sempre riferimento alle piu' comuni pratiche professionali.

Istruzioni prima dell'applicazione

- Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura dell'aria e del legno inferiore a 10°C e superiore a 25°C e, in ogni caso, fare sempre riferimento alle piu' comuni pratiche professionali.

Diluizione

- Non diluire il prodotto. Pronto all'uso.

Applicazione

- Agitare bene il prodotto. Applicare una prima mano corposa e uniforme di VEGAFLOOR. Realizzare in un'unica applicazione tre passaggi a croce mettendosi di fronte alla luce e partendo dalla parte opposta alla porta in modo da arrivare progressivamente verso l'uscita. Cominciare dai bordi e successivamente finire tutta la superficie lavorando a comparti di 2 mt per 2 mt. Non aprire le finestre durante l'applicazione per evitare una asciugatura troppa rapida. Lasciare asciugare da 3 a 4 ore a seconda delle condizioni ambientali.

Procedere con una carteggiatura grana da 150 a 180 avendo cura di rimuovere la polvere.

Applicare la seconda mano di VEGAFLOOR. Non oltrepassare le 12 ore di distanza tra una mano e l'altra.

Istruzioni dopo l'applicazione

- Aspettare almeno 48 ore prima di rimettere i mobili al loro posto e proteggere i piedi con delle pattine. Non coprire le superfici vetrificate con dei tappeti o altre protezioni per almeno 14 giorni dopo l'applicazione del prodotto.

Resa

- **Da 6 a 7 mq circa per litro per ogni mano.**

La resa puo' variare a seconda dello stato del supporto, della sua capacità di assorbimento e a seconda degli utensili di applicazione.

Asciugatura e riverniciatura

- Fuori polvere: 1 ora.
- Calpestio normale: 24 ore.
- Calpestio intenso: 2 settimane.
- Secco al tatto: da 2 a 3 ore.
- Carteggiatura: 4 ore.
- Riverniciatura: da 4 a 12 ore.
- Asciugatura completa: 2 settimane.



Applicazione su un parquet in legno – **Owatrol Vegafloor** –

Pulizia e mantenimento

- Pulire regolarmente la superficie vetrificata con scopa o aspirapolvere. Se necessario, togliere le tracce di lucido, grasso o altre incrostazioni con SPACENETT e successivamente applicare POLISHFLOOR per proteggere e ridare splendore al parquet (solo nel caso di finiture lucide o satinata).

Pulizia attrezzi

- Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo il loro utilizzo.

Conservazione

- Almeno 1 anno nel suo imballaggio originale non aperto. Conservare al riparo dal gelo e da temperature elevate.

Informazioni generali

- Le informazioni fornite in questa scheda risultano essere il piu' accurate possibile; cio' nonostante Owatrol International non è in grado di garantire l'ottenimento del risultato sperato in quanto impossibilitata a controllare le condizioni in cui i propri prodotti vengono applicati. Per ulteriori informazioni contattate il nostro reparto tecnico per mail all'indirizzo info@owatrol.com o il rivenditore Owatrol autorizzato per la vostra nazione. Le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate alla data di emissione. Tutti gli altri prodotti Owatrol citati in questo documento sono utilizzati al fine di implementare le istruzioni sull'etichetta prodotto o sulla scheda tecnica.

Sicurezza

- Tutte le informazioni riguardanti la sicurezza, conformi alle normative vigenti, sono disponibili all'interno delle schede di sicurezza consultabili sul nostro sito [HYPERLINK "http://www.owatrol.pro"](http://www.owatrol.pro) www.owatrol.pro oltre che sulle etichette dell'imballaggio.